

**Таблица 2 – Значения величины раскрытия трещин в зависимости от принятого армирования**

В миллиметрах

Ширина подошвы $b$ , мм	Тип арматуры						
	S500		S800		АКП-СП		
1000	5Ø10	10Ø6	5Ø10	10Ø10	5Ø8	10Ø6	–
	–	–	–	–	–	–	
1200	5Ø12	10Ø10	5Ø10	10Ø10	5Ø10	10Ø8	5Ø10(4)
	$wk = 0,07$	$wk = 0,04$	$wk = 0,13$	$wk = 0,04$	<b><math>wk = 0,53</math></b>	$wk = 0,31$	$wk = 0,36$
1400	5Ø16	10Ø12	5Ø12	10Ø10	5Ø12	10Ø10	10Ø10(8) 10Ø12(8)
	<b><math>wk = 0,32</math></b>	$wk = 0,21$	<b><math>wk = 0,72</math></b>	<b><math>wk = 0,34</math></b>	$wk = 2,90$	$wk = 1,35$	<b><math>wk = 0,46</math></b>

Предельно допустимая величина раскрытия трещин  $w_{lim}$  в свою очередь для элементов фундаментов, армированных стальной арматурой (класс среды по условиям эксплуатации – XC2) составляет 0,3 мм; армированных композитной арматурой (класс среды по условиям эксплуатации – XO, так как отсутствует риск коррозии арматуры от воздействия грунтовых вод) – 0,4 мм [2, с. 18; 14].

**Выводы.** 1 Из таблицы 2 видно, что применение АКП-СП и АКМП-СП позволяют уменьшить процент армирования фундаментной плиты по сравнению с применением стальной арматуры S500.

2 Применение АКП-СП допустимо лишь для ленточных фундаментов шириной 1,0 м и 1,2 м, учитывая выполнение условия  $w_k \leq w_{lim}$ . Поэтому подошвы ленточных фундаментов шириной 1,4 м предлагается армировать АКМП-СП для выполнения условия по величине раскрытия трещин.

3 Учитывая, что в настоящее время стоимость стальной арматуры и АКП-СП примерно одинакова, использование АКМП-СП для армирования ленточных фундаментов имеет явные преимущества.

#### Список литературы

1 Талецкий, В. В. Увеличение модуля упругости стеклопластиковой арматуры / В. В. Талецкий // Вопросы внедрения норм проектирования и стандартов Европейского союза в области строительства : сборник научно-технических статей (материалы научно-методического семинара), 22–23 мая 2013 г. В 2 ч. Ч. 1 / редкол.: В. Ф. Зверев [и др.]. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 130–136.

2 СНБ 5.03.01–02. Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования. – Взамен СНиП 2.03.01-84\*; введ. 2003-07-01. – Минск : Минстройархитектуры Респ. Беларусь, 2003. – 139 с.

3 ТУ 2296-001-30604955–2012. Арматура композитная полимерная. Технические условия. – Введ. 2012-10-15. – СПб. : ООО «Пласт-Композит», 2012. – 14 с.

УДК 691.328.43

## КЕРАМЗИТОБЕТОН, АРМИРОВАННЫЙ ПОЛИМЕРНОЙ ФИБРОЙ

Ю. Г. МОСКАЛЬКОВА, Р. П. СЕМЕНЮК, М. Ю. ДАШКЕВИЧ  
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь

Применение полимерных волокон для дисперсного армирования тела бетона позволяет повысить его сопротивление ударным и взрывным нагрузкам [1]. Армирование легких бетонов полимерной фиброй может оказаться более эффективным по сравнению с тяжелым бетоном, потому что, во-первых, легкие бетоны имеют значительно более высокие значения пределов микротрецинообразования, а дисперсное армирование позволит улучшить эти показатели, а во-вторых, применение полимерной фибры повышает водонепроницаемость бетона, что особенно актуально при использовании пористых заполнителей.

Поскольку полимерная фибра обладает низким модулем упругости, значительно меньшим по сравнению с модулем упругости тяжелого бетона, принято считать, что подобное армирование не-значительно влияет на прочность бетона [1, 2]. Однако модуль упругости легкого бетона существенно ниже в сравнении с бетонами на плотных заполнителях: согласно EN 1992 для расчета модуля упругости легких бетонов применяется понижающий коэффициент  $(\rho/2200)^2$ , где  $\rho$  – расчетная плотность. Таким образом, значение понижающего коэффициента составляет 0,228–0,868, т. е. для бетонов с небольшой плотностью применение полимерной фибры будет более эффективно, т. к. разница в значении модулей упругости бетона и армирующих элементов не будет значительной.

Это позволит повысить не только стойкость к воздействию ударных нагрузок, но также основные прочностные характеристики: прочность при осевом сжатии, изгибе и растяжении.

Однако введение полимерной фибры накладывает некоторые ограничения: в работе [1] доказано, что применение полимерных волокон ограничивает содержание в бетонной смеси крупного заполнителя, т. е. невозможно получить беспесчаные или малопесчаные бетоны, эффективно армированные полимерным волокном. Причем в качестве мелкого заполнителя должен добавляться плотный песок (лучше речной или кварцевый), т. к. введение пористого мелкого заполнителя значительно снижает прочность бетонной матрицы [3–6]. Особенность легких бетонов в том, что пористые заполнители, используемые для их производства, сильно различаются по прочностным характеристикам, поэтому в каждом конкретном случае необходимо делать пробные замесы для подбора состава бетонной смеси.

Процент армирования полимерной фиброй, согласно экспериментальным данным разных исследователей [1, 2, 7–12], не должен быть ниже 0,5 % и выше 1,5 % от массы цемента. В случае несоблюдения этих требований применение фибры оказывается неэффективным: большое содержание волокон в бетонной смеси (свыше 2 %) повышает ее вязкость и снижает удобоукладываемость, а ввиду разницы в значении модулей упругости роль армирующих волокон полимерная фибра может выполнять только при небольшом ее содержании.

Кроме того, при перемешивании очень сложно добиться равномерного распределения фибровой арматуры в теле бетона, поэтому количество фибр должно быть сравнительно небольшим и технология перемешивания бетонной смеси должна неукоснительно соблюдаться: сначала перемешиваются сухие компоненты (заполнители и вяжущее), затем порционно добавляется фибра, смесь снова тщательно перемешивается и только после этого затворяется водой [13].

Полимерная фибра может вводиться как дополнительный армирующий элемент при неизменном составе бетонной смеси либо взамен цемента по массе [12]. В ходе исследований планируется экспериментально установить, какой из вариантов может считаться предпочтительным в случае использования белорусских сырьевых материалов.

Испытание пробных серий опытных образцов в виде кубов подтверждает выводы, сделанные на основе аналитического обзора, применительно к керамзитобетону, изготовленному на основе белорусского сырья. Состав бетонной смеси подбирался согласно [14]. Опытные образцы были армированы полипропиленовой фиброй. В результате установлено, что при содержании фибры 0,5 % от массы цемента кубиковая прочность керамзитобетона повысилась примерно на 20 % по сравнению с прочностью контрольных (неармированных) образцов, а при содержании фибры более 2 % прочность оказалась меньше прочности контрольных образцов.

#### Список литературы

- 1 **Рабинович, Ф. Н.** Композиты на основе дисперсно-армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции : [монография] / Ф. Н. Рабинович. – М. : Изд-во АСВ, 2004. – 560 с.
- 2 **Yoo-Jae Kim.** Mechanical Properties of Fiber Reinforced Lightweight Concrete Containing Surfactant / Yoo-Jae Kim, Jiong Hu, Soon-Jae Lee, Byung-Hee You // Advances in Civil Engineering. – 2010. – Vol. 2010. – Article ID 549642. – 8 p. – Электронная публикация. – Режим доступа : <http://dx.doi.org/10.1155/2010/549642>. – Дата доступа : 18.06.2018.
- 3 **Chandra, S.** Lightweight aggregate concrete. Science, Technology, and Applications / Satish Chandra, Leif Berntsson. – Norwich, New York, U.S.A.: Noyes Publications / William Andrew Publishing, 2002. – 407 p.
- 4 **Clarke, J. L.** Structural Lightweight Aggregate Concrete / John L. Clarke. – Glasgow, UK: Blackie Academic & Professional, an imprint of Chapman & Hall, 2005. – 161 p.
- 5 **Gunasekaran, Mr. M.** Development of Light Weight Concrete by using Autoclaved Aerated Concrete / Mr. M. Gunasekaran, G. Saranya, L. Elamaran, P. Sakthivel, P. Suresh // IJIRST – International Journal for Innovative Research in Science & Technology. – Vol. 2, is. 11. – 2016. – P. 518–522.
- 6 **Зінченко, С. В.** Міцність та деформативність конструкцій із цементно-зольного керамзитобетону : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / С. В. Зінченко ; Одеська держ. академія будівництва та архітектури. – Одеса, 2010. – 21 с.
- 7 **Singh, S. K.** Polypropylene Fiber Reinforced Concrete: An Overview / S. K. Singh // Электронная публикация. – Режим доступа: <https://www.nbmwcw.com/tech-articles/concrete/26929-pfrc.html>. – Дата доступа : 18.06.2018.
- 8 **Ramujee, K.** Strength Properties of Polypropylene Fiber Reinforced Concrete / Kolli Ramujee // International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. – Vol. 2, is. 8. – 2013. – P. 3409–3413.
- 9 **Anthony Nkem Ede.** Optimal Polypropylene Fiber Content for Improved Compressive and Flexural Strength of Concrete / Anthony Nkem Ede, Abimbola Oluwabambi Ige // Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE). – Vol. 11, is. 3. – Ver. IV. – 2014. – P. 129–135.
- 10 **Abdulkader Ismail A.** Mechanical Properties of Carbon Fiber Lightweight Aggregate Concrete Containing Acrylic Polymer / Abdulkader Ismail A., Ibrahim Ahmed S., Noor Salah Najim // Anbar Journal for Engineering Sciences. – Vol. 6. – No. 3. – 2013. – P. 358–373.

11 Pothisiri, T. Effects of Mixing Sequence of Polypropylene Fibers on Spalling Resistance of Normal Strength Concrete / T. Pothisiri, C. Soklin // Engineering Journal. – Vol. 18, No. 3. – 2014. – P. 55–64.

12 Tomas, U. Influence of Polymer Fiber on Strength of Concrete / U. Tomas, Jr. Ganiron // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2013. – Vol. 55. – P. 53–66.

13 Емельянова, И. А. Моделирование процесса перемешивания бетонной смеси с полипропиленовой фиброй / И. А. Емельянова, В. И. Шевченко // Технологии бетонов: Информационный научно-технический журнал. – М., 2014. – № 3 (92). – С. 36–38.

14 Рекомендации по подбору составов, изготовлению и применению модифицированных химическими и минеральными добавками конструкционно-теплоизоляционного и конструкционного керамзитобетонов / РУП «Институт БелНИИС». – Минск, 2013. – 38 с.

УДК 725.94/96

## ФОРМИРОВАНИЕ МАЛООБЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ПРИНЦИПАХ КООПЕРИРОВАНИЯ, БЛОКИРОВКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

*C. V. НЕСТЕРЕНКО*

*Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка, Украина*

На основе результатов исследований можно убедиться, что новые типы малообъемных животноводческих зданий должны разрабатываться с учетом оптимального внутреннего климата (микроклимата) в помещениях для содержания разных видов животных. Микроклимат влияет на формирование типа строения, объемно-планировочные особенности конструкции, вид и качество строительных материалов ограждающих конструкций, внутреннее оснащение, а также направление и специализацию хозяйства.

Животноводческие здания разделяют на здания для выращивания молодняка и для содержания взрослого поголовья. Требования для параметров микроклимата у первых более высокие, чем у других. Технологическими нормами в строениях для молодняка допускается значительно меньший диапазон параметров микроклимата при внешних и внутренних воздействиях. С другой стороны, эти здания, как правило, имеют меньшую теплоотдачу и в них в большей степени чувствуется недостаток тепла в холодный период года. В строениях для взрослого поголовья животных, например для крупного рогатого скота, теплоотдача животных компенсирует затраты тепла через ограждающие конструкции, затрату тепла на инфильтрацию, испарения и даже в некоторой степени на вентиляцию. Однако полностью компенсировать затраты тепла на вентиляцию невозможно. В строениях для выращивания молодняка теплоотдача животных не покрывает затраты тепла через ограждающие конструкции, в то время как основная затрата тепла в животноводческих строениях приходится на вентиляцию.

В кооперированных зданиях можно увеличить теплоотдачу за счет содержания взрослого поголовья с молодняком. Это позволит снизить температуру воздуха в здании и избежать резких перепадов температуры между внешним воздухом и микроклиматом помещения.

Фактически перечисленные факторы определяют тип животноводческого здания. Планировочные решения зданий диктуют технология, санитарно-ветеринарные стандарты, стандарты охраны окружающей среды, экономические критерии и эстетика. Планирование должно максимально учесть технологические требования при лучших экономических показателях и архитектурном решении зданий.

Нами предложена схема функционально-планировочной организации фермерского хозяйства, рассмотрены принципы кооперирования и блокирования зданий сельскохозяйственного назначения:

1) *функциональность* – кооперирование или блокирование зданий одного назначения, связанных функционально между собой; при этом необходимо достигать минимально возможных функционально-технологических связей;

2) *компактность*, если блокируют близко расположенные с одинаковым объемно-планировочным решением здания; при этом необходимо достигать минимального коэффициента компактности (относительно периметра внешних стен до полезной площади);